



## mavrox<sup>®</sup> NitoCoat

**Productomschrijving** **MAVROX NitoCoat** is een gepatenteerde, permanente, conserverende coating. Ultra dun, kleur herstellend, transparant, easy to clean voor vele soorten ondergronden (aluminium, RVS, gecoate ondergronden, kunststof, Trespa, etc.) met uitstekende anti-graffiti-eigenschappen, zowel voor binnen- als buitentoepassing.

**Toepassing** **MAVROX NitoCoat** vormt een duurzaam beschermende permanente transparante laag waardoor graffiti en overige vervuiling zeer eenvoudig kan worden verwijderd. Het is een beschermende coating en is geschikt voor toepassing op vrijwel elke gesloten ondergrond. Afhankelijk van de omstandigheden biedt het bescherming tegen vervuiling, erosie, corrosie en vocht voor tenminste 3 jaar (afhankelijk van de mate van atmosferische vervuiling en het milieu waarin het te behandelen object zich bevindt). **MAVROX NitoCoat** is bestand tegen verf, inkt en stiften waardoor de ondergrond onbeschadigd blijft bij reiniging m.b.v. o.a. MAVROX Graffiti Gel 3+, MAVROX Graffiti Gel 221 RS of MAVROX Graffiti Remover.

**Eigenschappen**

- ✓ Beschermend tegen indringing van graffiti, oplosmiddelen, vetten en chemicaliën
- ✓ Erosie en corrosie resistent
- ✓ Geschikt voor vele soorten ondergronden
- ✓ Temperatuur resistent (tot ca 250 °C)
- ✓ Haalt kleur van verweerde ondergronden op

<b>Technische gegevens</b>	Kleur	transparant
	Bevat	ammonia
	Soortelijk gewicht	0,92 kg/liter
	Geur	zeer sterke (oplosmiddelen)

**Verpakking**

- 10 x 100 ml
- 1 ltr
- 5 ltr

**Instructie** **MAVROX NitoCoat** niet verdunnen. Vooraf ondergrond reinigen met MAVROX Uniclean, MAVROX Uniclean LF of MAVROX Uniclean High Alkaline (raadpleeg uw Mavro International adviseur) en vervolgens afspoelen met leidingwater. Vervolgens ondergrond afnemen met MAVROX Isopropanol en daarna zorgvuldig drogen. Vervolgens **MAVROX NitoCoat** aanbrengen met powerspons, microvezeldoek, inzetter of HLVP-spuit bij een omgevingstemperatuur tussen 5-30°C en een relatieve vochtigheid tussen 30 en 80%. Niet verwerken bij open vuur of in direct zonlicht. De chemische reactietijd bedraagt bij een R.V. van 80% ca. 15 min., stofdroog na 1 uur, belastbaar na 24 uur / volledig doorgehard na 7 dagen. Zet vooraf een proef om het gewenste resultaat te verkrijgen.

Let op: bij het openen van de verpakking kan deze onder grote druk staan !!

**Dosering** Verbruik 50-75 m<sup>2</sup>/ltr (bij 1 laag) echter nat in nat laag 2, aan te brengen binnen 15 min. afhankelijk van temperatuur en R.V.

**Opslag en houdbaarheid** In originele ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar bij kamertemperatuur.



## mavrox<sup>®</sup> NitoCoat

---

**Veiligheidsvoorschriften** Draag geschikte beschermende handschoenen, kleding, gasmasker en veiligheidsbril. Aanraking met ogen en huid vermijden. Voor meer informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

---

**Markering**



corrosief

ontvlambaar

Gekwalificeerd als gevaarlijk goed voor weg- en zeetransport.

---

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor gebruik van het product. MAVRO International kan geen garantie verlenen voor de behaalde resultaten. De gebruiker dient altijd eerst een proef te zetten en is verantwoordelijk voor het eindresultaat.

---